



## TECHNISCHES DATENBLATT

### arecal Lackspray silber

Artikelnummer: 0897 241 400

VPE: 1/6

Inhalt: 400ml

#### Anwendung:

Geeignet für Holz, Metall, Glas, Keramik, Ton, Stein, Papier und einige Kunststoffe

#### Produktvorteile:

- sehr guter Verlauf
- rasche Antrocknung
- gute Durchrocknung
- hoher Glanzgrad
- kratzunempfindlich
- Metallglanz mit hohem Rückstrahlvermögen
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

#### Bindemittelbasis:

- Nitrokombinationsharze

#### Sprühauftrag:

- bei 1 Kreuzgang: ca. 15-20 µm

#### Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach 20 Min.
- griffest: nach 30-40 Min.
- durchgetrocknet: nach 12 Stunden

#### Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit allen anderen handelsüblichen Lacken: zu jedem Zeitpunkt

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Stand: 2012\_10\_02